CHRYSO®Plast Alpha 55

Adjuvant rétenteur d'eau

avec effet plastifiant

CE

Descriptif

CHRYSO®Plast Alpha 55 permet de réduire sensiblement le poids des pièces préfabriquées sans en altérer les performances mécaniques.

CHRYSO®Plast Alpha 55 permet l'optimisation du dosage en ciment pour l'obtention d'une classe de résistance déterminée.

CHRYSO®Plast Alpha 55 permet une augmentation relative des performances mécaniques dès 24h d'âge.

CHRYSO®Plast Alpha 55 facilite la mise en place des bétons secs.

Caractéristiques

- Nature : liquide
- Couleur : brun
- Densité (20° C) : 1,13 ± 0,01
- pH : 7,00 ± 2,00
- Teneur en ions Cl^- : ≤ 0,10 %
- Na_2O équivalent : ≤ 3,50 %
- Extrait sec (halogène) : 29,00 % ± 1,40 %
- Extrait sec (EN 480-8) : 29,70 % ± 1,40 %

Conditionnement

- Vrac
- Fûts de 215 L
- Varitainers de 1000 L

Conformité

CHRYSO®Plast Alpha 55 est un rétenteur d'eau qui satisfait aux exigences réglementaires du marquage CE.
La déclaration correspondante est disponible sur notre site internet.

Application

Domaines d'application

- Tous types de ciments (sauf blancs)
- Préfabrication Légère
- Préfabrication Lourde

Mode d'emploi

Plage de dosage : 0,30 à 1,20 kg pour 100 kg de ciment.

Aux dosages indiqués, la teneur en air entrainé est supérieure à 2,00 %

CHRYSO®Plast Alpha 55 est totalement miscible à l'eau. Il doit être incorporé préalablement à l'eau de gâchage.

L'efficacité maximale de **CHRYSO®Plast Alpha 55** doit être déterminée après des essais de convenance, prenant en compte les caractéristiques rhéologiques et les performances mécaniques souhaitées pour le béton.

Précautions

- Stocker à l'abri du gel.
- En cas de gel, le produit conserve ses propriétés une fois dégelé et homogénéisé par agitation.
- Durée de vie : 18 mois.

CHRYSO : 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

Entreprise certifiée AFAQ ISO 9001

CHRYSO®Plast Alpha 55

Adjuvant rétenteur d'eau

avec effet plastifiant

CE

Sécurité

Ce produit est classé « sans danger ». En cas d'exposition, le port d'équipements de protection individuelle est recommandé.

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

" Se renseigner sur la dernière mise à jour "

Dernière modification : 05/2009

CHRYSO : 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

Entreprise certifiée AFAQ ISO 9001